

Stall-Color

Epoxidharzlack 2K

Zwei-Komponenten Wandbeschichtung für
Stallanlagen aus Beton.
Säure-, laugen-, und chemikalienbeständig.

Technische Daten:

Farbe:	hellgrau, weiß
Mischverhältnis:	20:5
Verarbeitung:	Komponente A + B mit Bohrmaschine/Rührstab ca. 5 Minuten zusammenmischen 2 x streichen, rollen oder spritzen – porendicht Verarbeitungszeit: 40 Minuten bei 20° C Umgebungstemperatur! Ohne Atemschutz möglich! <ul style="list-style-type: none">- innerhalb 8 Std. überstreichbar- nach 12 Std. trocken- nach 24 Std. begehbar- nach 48 Std. stabil- nach 96 Std. chemisch voll belastbar
Grundierung:	Imprägnier-Primer 1K oder Haftgrund EP 2K
Verpackung:	20l-, 8l-, 4l-Gebinde



Untergrundvorbehandlung: Der zu beschichtende Untergrund muss trocken (Feuchtigkeit <4%), tragfähig und frei von Rissen sein. Die Wandfläche muss aus Beton mindestens B25 oder Putzmörtelgruppe Pi 1 oder Pi 11 nach DIN 18550 bestehen und 28 Tage alt sein. Die Fläche muss eben sein sowie Ecken und Winkel frei von Fehlstellen. Die Oberfläche darf nicht sanden und muss leicht griffig sein. Mörtel oder Putze die Schnellzemente enthalten, sind ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden. Besteht der Untergrund aus Altfliesen oder Trockenbauplatten, ist eine gesonderte Untergrundvorbehandlung erforderlich und muss sandgestrahlt werden. Staublose Teile, Verunreinigungen wie z. B. Öle, Fette, alte Farbreste, Schalöle oder Wachse, Teere oder Teeröle etc., sind sorgfältig bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Nach Abschluss der Untergrundvorbehandlung beträgt die Abrissfestigkeit der Oberfläche mind. 1,5 N/mm².
Empfehlungsweise Sandstrahlen, Primer vorab.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.